



Gipsputze & Komponenten

PRODUKTÜBERSICHT Roth Edelputze

Die Neuen in der Roth Familie

ROTHANIT 1910
Gipsuperleichtputz fein



Rothanit 1910 ist ein werkseitiger vorgemischter, sehr ergiebiger Gipsleichtputztrockenmörtel DIN EN 13279-1 B6/50/2 mit Leichtzuschlagsstoffen für die maschinelle Verarbeitung zur Herstellung von einlagigen geglätteten oder gefilzten Innenputzen auf allen normgemäßen Wänden und Decken mit spezifischer Beschaffenheit der Oberfläche und unterschiedlichen Saugverhalten. Geeignet für den Einsatz in häuslichen Küchen und Bädern

Ergiebigkeit: > 120 m²/t/10 mm.
Putzdicke: Wand: Punktuell mind. 5 mm, punktuell max. 50 mm
 Decke: Punktuell mind. 5 mm, max. Putzdicke: 15 mm
 Empfohlene Putzdicke: 10 mm
 Putzdicke unter Fliesen: mind. 10 mm
Lieferform: 25 kg Sack oder lose im Silo

ROTHANIT 1920
Kalkgipsuperleichtputz



Rothanit 1920 ist ein werkseitiger vorgemischter, sehr ergiebiger Kalkgipsleichtputztrockenmörtel DIN EN 13279-1 B4/50/2 mit Leichtzuschlägen für die maschinelle Verarbeitung zur Herstellung von einlagigen, geglätteten oder gefilzten Wänden und Decken mit spezifischer Beschaffenheit der Oberfläche und unterschiedlichen Saugverhalten. Geeignet für den Einsatz in häuslichen Küchen und Bädern.

Ergiebigkeit: > 120 m²/t/10 mm.
Putzdicke: Wand: Punktuell mind. 5 mm, punktuell max. 50 mm
 Decke: Punktuell mind. 5 mm, max. Putzdicke: 15 mm
 Empfohlene Putzdicke: 10 mm
 Putzdicke unter Fliesen: mind. 10 mm
Lieferform: 25 kg Sack oder lose im Silo

ROTHANIT 1960
Multihafputz



Rothanit 1960 ist ein werkseitiger, vorgemischter Gipsleichtputztrockenmörtel DIN EN 13279-1 B4/20/2 mit Haftzusätzen für den Verputz von Wänden und Decken innerhalb von Gebäuden, auch in häuslichen Küchen und Bädern. Geeignet für die Verarbeitung von Hand und mit der Maschine zur Herstellung von einlagigen Innenputzen auf Beton, Mauerwerk und Bestandputzen.

Ergiebigkeit: > 120 m²/t/10 mm.
Putzdicke: Wand: Punktuell mind. 5 mm, punktuell max. 50 mm
 Decke: Punktuell mind. 5 mm, max. Putzdicke: 15 mm
 Empfohlene Putzdicke: 10 mm
Verarbeitungszeit: ca. 120 min
Lieferform: 25 kg Sack

ROTHANIT 8185
Aufbrennsperre



Nach DIN EN 13914-2 und DIN 18550-2 empfohlene Grundierung auf stark oder unterschiedlich saugenden Putzgründen im Innenbereich, z.B. auf Mauerwerk aus Kalksand-, Porenbetn- oder Ziegelsteinen sowie auf Mischmauerwerk.

Ergiebigkeit: bis 110 m² / 15 kg Eimer
 (Verdünnung: max. 1:3)
Auftragsart: Streichen, Rollen, Spritzen
Trocknungszeit: Mind. 24 Stunden. Bei kühlen und/oder feuchten Baustellenbedingungen ist eine längere Trocknungszeit erforderlich.
Lieferform: 15 kg Eimer



Die Bewährten in der Roth Familie

ROTHANIT 1900
Gipsanfeichtputz



Rothanit 1900 ist ein werkseitiger vorgemischter, sehr ergiebiger Gipsleichtputztrockenmörtel DIN EN 13279-1 mit Leichtzuschlagstoffen für die maschinelle Verarbeitung zur Herstellung von einlagigen geglätteten Innenputz auf normgemäßen Wänden und Decken mit spezifischer Beschaffenheit der Oberfläche und unterschiedlichen Saugverhalten. Geeignet für den Einsatz in häuslichen Küchen und Bädern

Ergiebigkeit: > 130 m²/t/10 mm.
Putzdicke: Wand: Punktuell mind. 5 mm, punktuell max. 50 mm
 Decke: Punktuell mind. 5 mm, max. Putzdicke: 15 mm
 Empfohlene Putzdicke: 10 mm
 Putzdicke unter Fliesen: min. 10 mm
Lieferform: 25 kg Sack oder lose im Silo

ROTHANIT 1950
Gips Haftputz Rothmuchs



Rothanit 1950 ist ein werkseitiger vorgemischter, sehr ergiebiger Gipsleichtputztrockenmörtel DIN EN 13279-1 mit Haftzusätzen für das Verputzen von Wänden und Decken innerhalb von Gebäuden, auch in häuslichen Küchen und Bädern. Geeignet für die Verarbeitung von Hand zur Herstellung von einlagigen Innenputzen auf Beton, Mauerwerk und Bestandputzen.

Ergiebigkeit: > 125 m²/t/10 mm.
Putzdicke: Wand: Punktuell mind. 5 mm, punktuell max. 50 mm
 Decke: Punktuell mind. 5 mm, max. Putzdicke: 15 mm
 Empfohlene Putzdicke: 10 mm
 Putzdicke unter Fliesen: min. 10 mm
Verarbeitungszeit: ca. 60 min
Lieferform: 25 kg Sack

ROTHANIT 1993
RS-Spachtel



Rothanit 1993 RS Spachtel ist ein sehr weißer und hoch vergüteter Fugenfüller und Spachtel auf Gipsbasis für innen für eine Vielzahl von Anwendungen. Rothanit RS Spachtel wird eingesetzt als Universalfüller zum Verfugen und Spachteln von Gipskartonplatten sowie weiteren Untergründen bei denen die Fugen nicht bewehrt werden.

Ergiebigkeit: ca. 0,85 kg/m² je 1 mm Putzdicke
Putzdicke: Wand: Punktuell mind. 1 mm, punktuell max. 10 mm
 Decke: Punktuell mind. 1 mm, max. Putzdicke: 10 mm
 Empfohlene Putzdicke: 2-3 mm
Verarbeitungszeit: ca. 60 min
Lieferform: 20 kg Sack

ROTHANIT 2121
Betonkontakt



Rötliche Haftbrücke für Putze und Spachtelmassen auf glatte, nicht saugende Wand- und Deckenflächen z.B. glatter Beton, Holzspan-, Gipskarton- und Keramikplatten.

Ergiebigkeit: bis 100 m² / 20 kg Eimer (Verdünnung: max. 1:0,5)
Auftragsart: Streichen, Rollen, Spritzen
Trocknungszeit: Mind. 24 Stunden. Bei kühlen und/oder feuchten Baustellenbedingungen ist eine längere Trocknungszeit erforderlich.
Lieferform: 20 kg Eimer



Ihr Systemlieferant



Und vieles mehr bei uns erhältlich, was Sie für Ihren Innenputz benötigen.

Roth Edelputze Hinterm Gallberg 27 59929 Brilon
Tel.: 02961/963467 Fax.: 02961/970047
www.roth-edelputze.de info@roth-edelputze.de