

ROTHANT 6110

Buntsteinputz WA

für innen und außen



- Der Buntsteinputz WA ist ein lösungsmittelfreier Kunststoffputz mit Waschputzcharakter.
- Eigenschaften:
Der Buntsteinputz WA ist lösemittelfrei, absolut verseifungsfest, nicht wasserquellbar, wetterbeständig und diffusionsfähig. Der Buntsteinputz WA eignet sich zur dekorativen Flächengestaltung in Innenräumen und für Außenobjekte. Die harmonisch aufeinander abgestimmten Farbtöne eignen sich vorzüglich zur Gestaltung von Fassaden, Sockelflächen, Türeingängen, Fensterrahmen, Loggias, Treppenhäusern und Fluren. Der Buntsteinputz WA besitzt das Brandverhalten A2 und eine Wasseraufnahme der Klasse III niedrig.
- Untergründe:
Der Buntsteinputz WA haftet auf allen trockenen und ebenen Untergründen, wie Putze aller Art, Beton- und Porenbetonflächen, Zementplatten, Gipskartonplatten, aber auch auf Altanstrichen nach entsprechender Vorbehandlung.
- Verarbeitungshinweise:
Der Buntsteinputz WA wird je nach Saugfähigkeit des Untergrundes mit Tiefengrund satttränkend grundiert. Der Dekorquarz-Buntsteinputz ist mit rostfreier Stahlglätte auf Kornstärke aufzutragen. Für den Buntsteinputz grob ist der haftungsvermittelnde Kleber anstelle von Tiefengrund einzusetzen. Der Buntsteinputz WA wird vor der Verarbeitung mit einem Rührgerät aufgequirlt, da das Material so geschmeidiger wird. Der Buntsteinputz WA ist wegen der Filmbildung nicht bei Regenwetter, hoher Luftfeuchtigkeit oder Temperaturen unter + 8 °C zu verarbeiten, sonst könnte das Material später evtl. weiß anlaufen.
Wichtig: Farbton vor Verarbeitung prüfen. Reklamationen nach der Verarbeitung können nicht anerkannt werden. Unterschiedliche Chargennummern nicht auf der gleichen Fläche auftragen.
- Weitere Hinweise:
Das Reinigen der Werkzeuge erfolgt mit Wasser. Die Gefäße sind luftdicht zu verschließen und kühl, jedoch frostfrei zu lagern. Der Dekorquarz-Buntsteinputz ist kein Gefahrgut.
- Verbrauch:
Beim Buntsteinputz WA mit einer Kornstärke 3 - 4 mm beträgt der Verbrauch ca. 4,5 m² / Eimer.
- Packungsgröße:
Der Buntsteinputz WA ist erhältlich in einer Packungsgröße von 23 kg.

Die anwendungstechnischen Empfehlungen geben den heutigen Stand der Erfahrung und die derzeitigen Erkenntnisse der Wissenschaft und Praxis an. Sie sind unverbindlich und stellen kein Rechtsverhältnis da.

Der Käufer muss das verwendete Produkt und den Verwendungszweck eigenverantwortlich prüfen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Änderungen und Verbesserungen an dem Produkt halte ich mir vor. Mit Erscheinen des technischen Merkblattes sind frühere Ausgaben ungültig.

Roth EdelputzeHinterm Gallberg 27
59929 Brilon

Telefon +49(0)2961/963467

Telefax +49(0)2961/970047

Email: info@roth-edelputze.deInternet: www.roth-edelputze.de