

ROTHANT 8250

Streichputz



- Eigenschaften:
Der Streichputz ist ein lösemittel-, weichmacherfreier, gut füllender Kunststoffputz für plastische, matte und dickschichtige Innenanstriche mit hoher Deckkraft.
- Verwendungszweck:
Für Strukturanstriche auf tragfähigen, mineralischen Untergründen, z.B. Putz, Kalksandsteinmauerwerk, Silikat – und Mineralfarbenbeschichtungen.
- Untergründe:
Bei dem Streichputz müssen die Untergründe tragfähig, sauber und trocken sein. Lose Putzteile sind zu entfernen und ggf. nachzuarbeiten. Flächen mit Nikotin-, Wasser-, Ruß- oder Fettflecken:
Flächen mit Wasser unter Zugabe von fettlösendem Haushaltsreiniger abwaschen, gut trocknen lassen und abbürsten, evtl. Haftsperrgrund auftragen.
Die aufgeführten Beschichtungsaufbauten und -vorschläge entbinden den Verarbeiter nicht von einer eigenverantwortlichen Untergrundprüfung und -beurteilung.
- Verarbeitungshinweise:
Der Auftrag kann im Streich - oder Rollverfahren erfolgen und sollte anschließend mit einer geeigneten Strukturwalze abgerollt werden. Verarbeitungstemperatur min. + 8 °C für Luft und Untergrund.
- Voranstrich:
Je nach Beschaffenheit des Untergrundes kann ein Voranstrich mit Tiefengrund erforderlich sein. Bei Unsicherheiten ist Rückfrage mit unserem Beratungsdienst zu halten.
- Schlussanstrich:
Bei dem Streichputz erfolgt der Schlussanstrich evtl. gering verdünnt mit Wasser.
- Farbtöne:
Der Streichputz ist im Standardfarbton weiß erhältlich. Einfärbungen nach Farbtonkarte sind möglich.
- Weitere Hinweise:
Der Streichputz ist vor Gebrauch gut umzurühren. Nicht bei Temperaturen unter + 8 °C, an sonnenaufgeheizten Flächen oder in praller Sonne verarbeiten. Die Reinigung der Werkzeuge erfolgt mit Wasser. Der Streichputz ist gut verschlossen und kühl, aber frostfrei zu lagern.
- Verbrauch:
Bei dem Streichputz beträgt der Verbrauch ca. 0,35-1,25 kg/m².
- Packungsgröße:
Der Streichputz ist in einer Packungsgröße von 20 kg im Plastikeimer erhältlich.

Kriterium	Norm	Wert/Einheit	Hinweise
Dichte	EN ISO 2811	1,5 -1,7 g/cm ³	
Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke	EN ISO 7783-2	< 0,1 m	V1 hoch
Glanz	EN ISO 13300	Stumpfmatt	
Nassabriebbeständigkeit	EN ISO 13300	Klasse 3	

Die anwendungstechnischen Empfehlungen geben den heutigen Stand der Erfahrung und die derzeitigen Erkenntnisse der Wissenschaft und Praxis an. Sie sind unverbindlich und stellen kein Rechtsverhältnis da.

Der Käufer muss das verwendete Produkt und den Verwendungszweck eigenverantwortlich prüfen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Änderungen und Verbesserungen an dem Produkt halte ich mir vor. Mit Erscheinen des technischen Merkblattes sind frühere Ausgaben ungültig.

Roth Edelputze

Hinterm Gallberg 27
59929 Brilon

Telefon +49(0)2961/963467

Telefax +49(0)2961/970047

Email: info@roth-edelputze.de

Internet: www.roth-edelputze.de

