

ROTHANT 8310

Silikonharzfassadenfarbe



- Hoch wasserdampfdurchlässig auf Basis einer Silikonharz-Emulsion und einer Kunststoffdispersion.
- Eigenschaften:
Die Silikonharzfassadenfarbe ist schlagregendicht, spannungsarm, schmutzabweisend und bestens geeignet für Wärmedämmverbundsysteme.
- Verwendungszweck:
Die Silikonharzfassadenfarbe haftet auf allen tragfähigen und trockenen Untergründen, wie Putze aller Art, Beton- und Porenbetonflächen, Zementplatten, Gipskartonplatten, Holz-, Hartfaser- und Hartschaumplatten, aber auch auf Altanstrichen nach entsprechender Vorbehandlung.
- Untergründe:
Bei der Silikonharzfassadenfarbe müssen die Untergründe eben, tragfähig, sauber und trocken sein. Lose Putzteile sind zu entfernen und ggf. nachzuarbeiten. Nicht zuverlässig haftende Altanstriche müssen entfernt werden.
- Verarbeitungshinweise:
Die Silikonharzfassadenfarbe wird mit einer Deckenbürste, einem Pinsel oder Roller auftragen.
- Voranstrich:
Die Silikonfassadenfarbe ist mit 10 % Wasser zu verdünnen. Je nach Beschaffenheit des Untergrundes kann ein Voranstrich mit Tiefengrund erforderlich sein. Bei Unsicherheiten ist Rückfrage mit unserem Beratungsdienst zu halten.
- Schlussanstrich:
Bei der Silikonharzfassadenfarbe erfolgt der Schlussanstrich unverdünnt, evtl. gering mit Wasser.
- Farbtöne:
Die Silikonfassadenfarbe ist im Standardfarbton weiß erhältlich. Einfärbungen nach der Farbtonekarte sind möglich.
- Weitere Hinweise:
Die Silikonfassadenfarbe ist vor Gebrauch gut umzurühren. Die Silikonfassadenfarbe ist nicht bei Temperaturen unter + 5 °C, an sonnenaufgeheizten Flächen oder in praller Sonne zu verarbeiten. Die Reinigung der Werkzeuge erfolgt mit Wasser. Die Silikonfassadenfarbe ist gut verschlossen und kühl, aber frostfrei zu lagern.
- Verbrauch:
Bei der Silikonfassadenfarbe beträgt der Verbrauch 250 ml/qm bei zweimaligem Anstrich.
- Packungsgröße:
Die Silikonfassadenfarbe ist in einer Packungsgröße von 15 Liter im Plastikeimer erhältlich.
- Inhaltsstoffe:
Die Silikonfassadenfarbe besteht aus Silikonharz, Acrylat-Dispersion, Titandioxid, Calciumcarbonat, Silikaten, Wasser, Filmbildehilfsmitteln, Additiven und Konservierungsmitteln.

Die anwendungstechnischen Empfehlungen geben den heutigen Stand der Erfahrung und die derzeitigen Erkenntnisse der Wissenschaft und Praxis an. Sie sind unverbindlich und stellen kein Rechtsverhältnis da.
Der Käufer muss das verwendete Produkt und den Verwendungszweck eigenverantwortlich prüfen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Änderungen und Verbesserungen an dem Produkt halte ich mir vor. Mit Erscheinen des technischen Merkblattes sind frühere Ausgaben ungültig.

Roth Edelputze
Hinterm Gallberg 27
59929 Brilon

Telefon +49(0)2961/963467
Telefax +49(0)2961/970047
Email: info@roth-edelputze.de
Internet: www.roth-edelputze.de

