

ROTHANT 8330

Silikatfassadenfarbe



- Die Silikatfassadenfarbe ist hoch wasserdampfdurchlässig, wasserabweisend und lösungsmittelfrei auf Silikatbasis. Mit dauerhaftem Schutz der Beschichtung gegen Algen- und Pilzbefall durch spezielle Rezepturen mit Langzeit - Depotwirkung.
- Eigenschaften:
Die Silikatfassadenfarbe ist schlagregendicht, spannungsarm, schmutzabweisend und bestens geeignet für Wärmedämmverbundsysteme. Dispersionsanteil weniger als 5 %.
- Verwendungszweck:
Die Silikatfassadenfarbe haftet auf allen tragfähigen und trockenen Untergründen, wie Putze aller Art, Beton- und Porenbetonflächen, Zementplatten, Gipskartonplatten nach entsprechender Vorbehandlung.
- Untergründe:
Bei der Silikatfassadenfarbe müssen die Untergründe tragfähig, sauber und trocken sein. Lose Putzteile sind zu entfernen und ggf. nachzuarbeiten.
- Verarbeitungshinweise:
Die Silikatfassadenfarbe wird mit einer Deckenbürste, einem Pinsel oder Roller aufgetragen.
- Voranstrich:
Die Silikatfassadenfarbe ist mit ca. 10 % Wasser zu verdünnen. Je nach Beschaffenheit des Untergrundes kann ein Voranstrich mit Tiefengrund erforderlich sein. Bei Unsicherheiten ist Rückfrage mit unserem Beratungsdienst zu halten.
- Schlußanstrich:
Bei der Silikatfassadenfarbe erfolgt der Schlußanstrich unverdünnt, evtl. gering mit Wasser.
- Farbtöne:
Die Silikatfassadenfarbe ist im Standardfarbton weiß erhältlich. Einfärbungen nach Farbtonekarte sind möglich.
- Weitere Hinweise:
Die Silikatfassadenfarbe ist vor Gebrauch gut umzurühren. Nicht bei Temperaturen unter + 5 °C, an sonnenaufgeheizten Flächen oder in praller Sonne verarbeiten. Die Reinigung der Werkzeuge erfolgt mit Wasser. Die Silikatfassadenfarbe ist gut verschlossen und kühl, aber frostfrei zu lagern.
- Verbrauch:
Bei der Silikatfassadenfarbe beträgt der Verbrauch ca. 250 ml/qm.
- Packungsgröße:
Die Silikatfassadenfarbe ist in einer Packungsgröße von 15 und 5 Liter im Plastikeimer erhältlich.

Die anwendungstechnischen Empfehlungen geben den heutigen Stand der Erfahrung und die derzeitigen Erkenntnisse der Wissenschaft und Praxis an. Sie sind unverbindlich und stellen kein Rechtsverhältnis da.
Der Käufer muss das verwendete Produkt und den Verwendungszweck eigenverantwortlich prüfen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Änderungen und Verbesserungen an dem Produkt halte ich mir vor. Mit Erscheinen des technischen Merkblattes

Roth Edelputze

Hinterm Gallberg 27
59929 Brilon

Telefon +49(0)2961/963467

Telefax +49(0)2961/970047

Email: info@roth-edelputze.de

Internet: www.roth-edelputze.de

