

ROTHANT 8470

Kalklehmfarbe



- Eigenschaften:
Die Kalklehmfarbe ist durch Ihre besondere Zusammensetzung von Sumpfkalk, Lehm und Marmormehl besonders für den Innenraum geeignet. Sie zeichnet sich durch eine hohe Alkalität, sowie durch einen besonderen Wasserhaushalt aus. Dabei ist sie frei von Tensiden, Lösemitteln und Konservierungsstoffen und ist somit als baubiologisch besonders empfehlenswert einzustufen; auch für Allergiker geeignet.
- Verwendungszweck:
Die Kalklehmfarbe haftet auf allen tragfähigen und trockenen Untergründen, wie Putze aller Art, Beton- und Porenbetonflächen, Zementplatten, Gipskartonplatten nach entsprechender Vorbehandlung. Durch Ihre hohe Diffusionsoffenheit besonders auf Kalk, Lehm und Kalklehmputzen zu empfehlen.
- Verarbeitungshinweise:
Die Farbe ist mit einem Motorquirl aufzurühren, erst dann erfolgt eine Verdünnung mit sauberem Wasser auf eine verarbeitungsgerechte Konsistenz.
Die Kalklehmfarbe wird mit einer Deckenbürste, einem Pinsel oder Roller aufgetragen.
- Voranstrich:
Die Kalklehmfarbe ist mit max. 20 % Wasser zu verdünnen. Je nach Beschaffenheit des Untergrundes kann ein Voranstrich mit Tiefgrund erforderlich sein. Bei Unklarheiten ist Rücksprache mit unserem Anwendungstechnik zu halten.
- Schlussanstrich:
Bei der Kalklehmfarbe erfolgt der Schlussanstrich unverdünnt, evtl. gering mit Wasser.
- Farbtöne:
Die Kalklehmfarbe ist im Standardfarbton weiß erhältlich. Einfärbungen sind nach Absprache möglich.
- Weitere Hinweise:
Die Kalklehmfarbe ist vor Gebrauch gut umzurühren. Nicht bei Temperaturen unter + 5 °C, an sonnenaufgeheizten Flächen oder in praller Sonne verarbeiten. Die Reinigung der Werkzeuge erfolgt mit Wasser. Die Kalklehmfarbe ist gut verschlossen und kühl, aber frostfrei zu lagern.
- Verbrauch:
Bei der Kalklehmfarbe beträgt der Verbrauch ca. 0,15 l/m² bei einfachem Anstrich.
- Packungsgröße:
Die Kalklehmfarbe ist in einer Packungsgröße von 15 l pro Eimer erhältlich.

Kriterium	Norm	Wert/Einheit	Hinweise
Dichte	EN ISO 2811	1,3-1,5 g/cm ³	
Glanz	EN 13300	Stumpfmatt	
Nassabriebbeständigkeit	EN 13300	Klasse 3	
Deckvermögen	EN 13300	Klasse 3	
Maximale Korngröße	EN 13300	fein	

Die anwendungstechnischen Empfehlungen geben den heutigen Stand der Erfahrung und die derzeitigen Erkenntnisse der Wissenschaft und Praxis an. Sie sind unverbindlich und stellen kein Rechtsverhältnis da.

Der Käufer muss das verwendete Produkt und den Verwendungszweck eigenverantwortlich prüfen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Änderungen und Verbesserungen an dem Produkt halte ich mir vor. Mit Erscheinen des technischen Merkblattes sind frühere Ausgaben ungültig.

Roth Edelputze
Hinterm Gallberg 27
59929 Brilon

Telefon +49(0)2961/963467
Telefax +49(0)2961/970047
Email: info@roth-edelputze.de
Internet: www.roth-edelputze.de

